

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 黑龙江军迪杰贸易有限公司

样品名称： 穿衣镜

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250108S240

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 黑龙江军迪杰贸易有限公司

委托单位地址 : 黑龙江省绥化市北林区服务局家属楼1栋(仅限办公场所)

样品名称 : 穿衣镜

商标名称 : 军佑

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2025年01月02日

检测依据 : GB/T 23148-2008

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年01月08日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC250108S240

第 2 页 共 3 页

测试结果:

| 检测项目 | 单位 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|-------|-------|--|------|------|
| 镜面缺陷 | / | 直视不应有气泡、波纹、砂粒、麻点、划伤、线道、污迹、磨痕、白角、彩底、变质、蚀边、疙瘩。加工过程中不应有崩边 | 符合 | 合格 |
| 尺寸偏差 | / | 应符合 GB/T23148-2008/5.3 的要求 | 符合 | 合格 |
| 挂件拉力 | mg/kg | 与镜面连接的挂件拉力经试验后,应无开裂、损坏现象 | 符合 | 合格 |
| 漆膜附着力 | 级 | ≤ 1 | 1 | 合格 |
| 漆膜厚度 | um | ≥ 30 | 35.3 | 合格 |
| 反射率 | % | ≥ 75 | 91.5 | 合格 |
| 透孔 | / | 不应有透孔 | 符合 | 合格 |

技术
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250108S240

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房