

邦禾检测



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 深圳市兰台档案配套服务有限公司

样品名称： 档案箱

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

邦禾检测 检测报告



报告编号: HBC250110S316

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 深圳市兰台档案配套服务有限公司
委托单位地址 : 深圳市宝安区福永街道福海B2区A3栋213
样品名称 : 档案箱
商标名称 : 齐晨
规格型号 : 41*30*30CM
样品数量 : 1PCS
制造厂商 : /
制造商地址 : /
送检日期 : 2025年01月06日

检测依据 : 委托方提供的技术要求

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年01月10日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC250110S316

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
空箱抗压	N	>3000	3733	合格
耐破强度	kPa	>1600	1805	合格
边压强度	N/m	>7000	7400	合格
粘合强度	N/m	>700	面纸-瓦楞纸: 830 瓦楞纸-里纸: 746 样品粘合强度: 746	合格
水分	%	6-8	6.65	合格
分层定量	g/m ²	面纸: >280; 瓦楞纸: 170; 里纸: 280	里纸: 280; 瓦楞纸: 172; 里纸: 283	合格
滴水测试	/	滴水面纸 3 分钟不出现渗漏	纸箱面纸滴水 3 分钟后没有明显渗漏	合格
厚底	MM	/	3.2	/

技术
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250110S316

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司
Ltd

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房