

邦禾检测



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 深圳市银雁科技有限公司

样品名称： 档案箱

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250228S296

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 深圳市银雁科技有限公司
委托单位地址 : 深圳市福田区福保街道市花路创凌通科技大厦B座十四层01室
样品名称 : 档案箱
商标名称 : 齐晨
规格型号 : 420*320*300CM
样品数量 : 1PCS
制造厂商 : /
制造商地址 : /
送检日期 : 2025年02月24日

检测依据 : 委托方提供的技术要求

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年02月28日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC250228S296

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
空箱抗压	N	4412N	>3000N	合格
耐破强度	kPa	1805kPa	>1600kPa	合格
边压强度	N/m	7400N/m	>7000N/m	合格
粘合强度	N/m	面纸-瓦楞纸: 830N/m 瓦楞纸-里纸: 746N/m 样品粘合强度: 746N/m	>700N/M	合格
水分	%	6.65%	6%-8%	合格
分层定量	g/m ²	里纸: 230g/m ² ; 瓦楞纸: 192g/m ² ; 里纸: 231g/m ²	面纸: >230g/m ² ; 瓦楞纸: 190g/m ² ; 里纸: 230g/m ²	合格
滴水测试	/	纸箱面纸滴水 3 分钟后没有明显渗漏	滴水面纸 3 分钟不出现渗漏	合格
厚底	MM	3.5MM	/	/

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250228S296

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司
有限公司

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房