

邦禾检测



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 山东天之锦生态科技股份有限公司

样品名称： 厨房置物架

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250318S448

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 山东天之锦生态科技股份有限公司
委托单位地址 : 山东省济南市槐荫区中大槐树街道经四路681号A区103室
样品名称 : 厨房置物架
商标名称 : 岁咖
规格型号 : /
样品数量 : 1PCS
制造厂商 : 山东天之锦生态科技股份有限公司
制造商地址 : 山东省济南市槐荫区中大槐树街道经四路681号A区103室
送检日期 : 2025年03月13日

检测依据 : GB/T 3325-2017

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年03月18日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC250318S448

第 2 页 共 3 页

测试结果:

| 检测项目 | 单位 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|-------|-------|---|------|------|
| 外观质量 | 管材 | 应无裂缝、跌缝, 外露管口端面应封闭 | 符合 | 合格 |
| | 焊接件 | 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅; 焊接处表面波纹应均匀 | 符合 | 合格 |
| | 冲压件 | 应无脱层、裂缝 | 符合 | 合格 |
| | 铆接件 | 铆接应牢固, 无漏铆、脱铆, 铆钉应端正圆滑, 无明显锤印 | 符合 | 合格 |
| | 皱纹或波纹 | 圆管和扁线管弯曲处户型应圆滑一致 | 符合 | 合格 |
| | 喷涂层 | 涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷 | 符合 | 合格 |
| | 电镀层 | 表面应无剥落、返锈、毛刺、烧焦、气泡针孔、裂纹、花斑和划痕 | 符合 | 合格 |
| 可溶性铅 | mg/kg | ≤90 | <1 | 合格 |
| 可溶性铬 | | ≤75 | <1 | 合格 |
| 可溶性镉 | | ≤60 | <1 | 合格 |
| 可溶性汞 | | ≤60 | <1 | 合格 |
| 可溶性钡 | | ≤1000 | <10 | 合格 |
| 可溶性硒 | | ≤500 | <10 | 合格 |
| 可溶性砷 | | ≤25 | <1 | 合格 |
| 可溶性锑 | | ≤60 | <1 | 合格 |
| 甲醛释放量 | mg/L | ≤1.5 | 0.1 | 合格 |

技术
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250318S448

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司
SHI

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房