

检测报告

TEST REPORT

送检企业：黑龙江省畅宇润滑油科技有限公司

样品名称：合成重负荷齿轮油 GL-5 80W-90

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

邦禾检测 检测报告



报告编号: HBC250417S367

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 黑龙江省畅宇润滑油科技有限公司

委托单位地址 : 黑龙江省绥化市安达市化工园区

样品名称 : 合成重负荷齿轮油 GL-5 80W-90

商标名称 : 畅宇

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2025年04月10日

检测依据 : GB 13895-2018

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年04月17日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC250417S367

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
运动粘度	mm ² /s (100°C)	13.5~18.5	16.96	合格
运动粘度	mm ² /s (40°C)	/	120.47	合格
倾点	°C	/	-35	合格
闪点	°C	≥180	208	合格
粘度指数	/	/	154	合格
铜片腐蚀 (121°, 3h)	级	≤3	1a	合格

技术
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250417S367

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司
Jun

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房