



检测报告



产品名称: K02-1

委 托 单 位: 广州古铠骑鞋业有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412 官网: www.bjyztst.com 邮箱: bjyzjclab@163.com

从京英格文





中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L13496

第1页共3页

报告编号: YZJC25X1030-278

and the same						
委托单位	广州古铠骑鞋业有限公司		18E 187.			
委托单位地址	广东省广州市白云区白云湖街夏茅村二社新工业区E1栋4楼3号					
生产单位	/					
美 生产单位地址	/					
样品名称	K02-1	商标	古铠骑			
样品数量	3	样品等级	/			
货号	1	产品等级	/			
检验类别	委托检测	样品状态	/			
到样日期	2025年10月24日	样品规格	/			
检测依据	QB/T 1002-2015	.K.	Mr. No.			
检验结论	合格	39				
样品图片		E. P. Karilla	签文百期: 2025年10月30日			
	委托检验仅对来样负责,不承担连带责任		-18-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-			

批准人:

审核人: ユリー

报编制人: 李雪晴

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。







中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L13496

第2页共3页

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
感官质量	/	QB/T 1002-2015	符合	合格
异味	级	€3	符合	合格
帮底剥离强度	N/cm	≥90	符合	合格
外底与外中底粘合强 度	N/cm	≥20	符合	合格
鞋帮拉出强度	N/cm	≥100	110	合格
成鞋耐折性能	4万次	QB/T 1002-2015第 5.5.4.1	符合	合格
外底耐磨性能	mm ³	≤10	3	合格
跟面耐磨性能	mm ³	≤200	150	合格
衬里和内垫材料摩擦色 牢度	级	≥3	3	合格
勾心	/	GB/T 28011-2013	符合	合格
内底纤维板屈挠指数	/	≥2.9	3. 3	合格
鞋面材料低温屈挠指 数	/	QB/T 1002-2015第 5.5.12	符合	合格
可分解有害芳香胺	mg/kg	禁用	未检出	合格
游离甲醛	mg/kg	≤75	未检出	合格
材质	/		鞋面 头层马皮 内里 头层牛皮 鞋垫 头层牛皮 鞋底橡胶、牛筋大底	/

报告结束

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。



报告编号: YZJC25X1030-278







中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L13496

第3页共3页

注意事项:

- 1. 报告无"检验报告章"或检验单位公章无效。
- 2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
- 3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4. 报告涂改无效。
- 5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
- 6. 委托检测仅对来样负责。



报告编号: YZJC25X1030-278

地址:北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing 如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。