

检测报告

TEST REPORT


送检企业： 清远奥之众汽车配件有限公司

样品名称： 润滑油

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250908S273

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 清远奥之众汽车配件有限公司

委托单位地址 : 清远市新城区人民路E12号小区汉山住宅楼清远市华贵酒店有限公司二层221

样品名称 : 润滑油

商标名称 : 大众

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : 碧辟(中国)工业油品有限公司

制造商地址 : 太仓港港口开发区石化工业滨江南路9号

送检日期 : 2025年09月01日

检测依据 : GB/T 7324-2010

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年09月08日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC250908S273

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
外观	/	浅黄色至褐色光滑油膏	符合	合格
滴点	°C	≥ 175	182	合格
蒸发量	%	≤ 2	0.5	合格
氧化安定性	MPa	压力降 ≤ 0.070	0.036	合格
相似黏度	Pa · s	≤ 1000	773	合格
运动粘度	mm ² /s (100°C)	/	69.0	/

技术
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250908S273

第 3 页 共 3 页

样品照片



报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房