



201819013627



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检 测 报 告

TEST REPORT

送检企业：东莞市兰台纸业有限公司

样品名称：档案箱

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司
GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房



检测报告



201819013627



报告编号: HBC251205S652

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 东莞市兰台纸业有限公司

委托单位地址 : 广东省东莞市麻涌镇新基工业路4号

样品名称 : 档案箱

商标名称 : /

规格型号 : 420*320*300CM

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2025年12月01日

检测依据 : 委托方提供的技术要求

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年12月05日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定。本报
告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

邦禾检测

检测报告



201819013627



报告编号: HBC251205S652

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
分层定量	g/m ²	瓦楞芯纸: 160 克/平方米, B 楼, V 型波型, 加高强芯; 外纸:A 级牛皮卡纸,230 克/平方米; 里纸:A 级牛皮卡纸,200 克/平方米;	面纸: 232 瓦纸: 178 里纸: 203	合格
印刷效果	/	水印、图字清晰、套印位置精确, 标签图案、文字内容和颜色以签样版本为准。文字边缘整齐, 无毛齿, 不得存在明显的色差。	符合	合格
剪裁口	/	剪裁口干净、无纸屑, 无明显毛刺, 切断口表面裂损宽度不超过 8mm。	符合	合格
开孔间距	/	开孔的间距要和设计相符, 要求尺寸误差在±3mm 以内。	符合	合格
粘合要求	/	粘合各层原纸板所用的粘合剂要无毒、无害、无明显的刺激性气味, 外纸与瓦楞芯纸及内纸的粘合牢固, 不允许有开胶现象。箱面纸不允许拼接, 不允许缺损、折皱和粘有污迹, 箱面平整无透楞现象。	符合	合格
折叠强度	/	箱子折叠后盖子开合 180°, 往返 20 次, 面纸不允许有裂缝现象, 面纸不允许露楞, 而文档箱折叠虚线处不允许出现爆口及裂开现象; 文档箱压痕处不得有破裂或断线情况。箱壁不得有多余压痕线。	符合	合格
空箱抗压	N/m ²	>2000	2652	合格
耐破强度	kPa	>1200	1430	合格
边压强度	N/m ²	>6000	6485	合格

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC251205S652

第3页共3页

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
静态承重	kg	≥30	符合	合格
粘合强度	N/m ²	>700	符合	合格
水分	%	<8	6.3	合格
滴水测试	/	面纸滴水≥30秒不出现渗漏现象。	符合	合格
防潮涂层	/	采用环保型防潮涂层（如水性丙烯酸、聚乙烯PE淋膜、石蜡涂层等）， 禁止使用含甲醛、苯类溶剂。 均匀度：涂层覆盖完整，无漏涂、气泡或结块（目测+显微镜检测）。 附着力：通过百格测试（ISO 2409标准），涂层脱落面积≤5%。	符合	合格

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段45号（办公楼及厂房）2栋101-116房、216房

报告编号: HBC251205S652

第 4 页 共 3 页

样品照片



报告结束
