

检测报告

TEST REPORT

送检企业：新乡市富必勤纸制品有限公司

样品名称：热敏纸

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250904S325

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 新乡市富必勤纸制品有限公司
委托单位地址 : 河南省新乡市新乡县七里营镇府庄村村委会对面路东50米1号
样品名称 : 热敏纸
商标名称 : /
规格型号 : /
样品数量 : 1PCS
制造厂商 : /
制造商地址 : /
送检日期 : 2025年08月29日

检测依据 : GB/T 28210-2024

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年09月04日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC250904S325

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定	
定量	g/m ²	25.0~200	48.0	合格	
定量偏差	%	±6.0	+1.5	合格	
紧度	g/m ³	≥0.80	0.86	合格	
粗糙度	μm	≤3.00	0.1	合格	
静态发色性能	70°C发色密度	/	≤0.25	0.20	合格
	饱和发色密度	/	≥1.00	1.50	合格
动态发色性能	显色灵敏度	mJ/mm ²	≤10.0	6.5	合格
	饱和发色密度	/	≥1.00	1.10	合格

技术
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250904S325

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司
Juni

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房