

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 深圳市兰台档案配套服务有限公司

样品名称： 档案箱

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260121S253

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 深圳市兰台档案配套服务有限公司

委托单位地址 : 深圳市宝安区福永街道福海B2区A3栋213

样品名称 : 档案箱

商标名称 : 齐晨

规格型号 : 41*30*30CM

样品数量 : 10PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2026年01月15日

检测依据 : GB/T 4857. 4-2008、GB/T 6545-1998、GB/T 6546-2021、GB/T 6547-1998、GB/T 6548-2011、GB/T 462-2023

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年01月21日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



邦禾检测

检测报告



报告编号: HBC260121S253

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
空箱抗压	N	>3000	3760	合格
耐破强度	kPa	>1600	1817	合格
边压强度	N/m	>7000	7367	合格
粘合强度	N/m	>700	面纸-瓦楞纸: 830 瓦楞纸-里纸: 746 样品粘合强度: 746	合格
水分	%	6-8	6.65	合格
分层定量	g/m ²	面纸: >280; 瓦楞纸: 160; 里纸: 280	里纸: 280; 瓦楞纸: 160; 里纸: 280	合格
滴水测试	/	滴水面纸 3 分钟不出现渗漏	纸箱面纸滴水 3 分钟后没有明显渗漏	合格
厚度	MM	/	3.5	/

技术
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260121S253

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房