

检测报告

TEST REPORT

送检企业：浪潮软件科技有限公司

样品名称：防火桥架

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号：HBC260114S376

第 1 页 共 3 页

委托单位：浪潮软件科技有限公司

委托单位地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园

样品名称：防火桥架

商标名称：会征

规格型号：400mm*100mm

样品数量：1PCS

制造厂商：/

制造商地址：/

送检日期：2026年01月08日

检测依据：JB 10216-2013

检验结论：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发：陈东阳

签发日期：2026年01月14日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房



邦禾检测 检测报告



报告编号: HBC260114S376

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	标准要求	检测结果	单项判定
外观	涂层均匀、光滑、平整,无裂纹、起皮、气泡和水泡	符合	合格
机械载荷试验	边高 100mm,安全工作载荷 1000N/m。挠度值不大于 10mm。卸下试验负载,桥架不应有明显的永久变形	挠度值 6.75mm。卸下试验负载,桥架无明显的永久变形	合格
撞击试验	撞击后不应出现影响安全使用的变形和裂纹	符合	合格
表面防护层厚度	$\geq 60 \mu\text{m}$	72 μm	合格
均匀性	涂层表面没有明显的层次感	符合	合格
涂覆性能	表面涂覆钢结构防火涂料的桥架,涂料性能应符合 GB14907-2002 的规定	符合	合格
耐火性能	III 级:维持工作时间 $\geq 30\text{min}$ (5.5)	耐火试验进行 30min 时,3A 熔丝未熔断,维持工作时间大于 30min	合格
底槽厚度	$\geq 1.5\text{mm}$	符合	合格
盖板厚度	$\geq 1.2\text{mm}$	符合	合格
结构	全封闭结构,防尘防干扰	符合	合格

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款,本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定,除非另有说明,本报告分析结果仅对所送样品负责,未经许可,不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260114S376

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司
JML

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房