

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 深圳市兰台档案配套服务有限公司

样品名称： 封装袋

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

邦禾检测 检测报告



报告编号: HBC260202S357

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 深圳市兰台档案配套服务有限公司
委托单位地址 : 深圳市宝安区福永街道福海B2区A3栋213
样品名称 : 封装袋
商标名称 : 齐晨
规格型号 : 170*280*30MM
样品数量 : 10PCS
制造厂商 : /
制造商地址 : /
送检日期 : 2026年01月27日
检测依据 : GB/T 22865-2008

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年02月02日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC260202S357

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
基本要求	/	牛皮纸的纸面应平整, 不应有折子、皱纹、残缺、斑点、裂口、孔眼、条痕、硬质块等外观纸病。	符合	合格
定量	g/m ²	120.0±5.0	符合	合格
耐破强度	kPa	≥120	361	合格
纵向撕裂度	mN	≥120	950	合格
吸水性 (cobb, 60s)	g/m ²	≤30	21	合格
交货水分	%	5.0~8.0	6.5	合格

技术
金专用章


本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260202S357

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司
JMI

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房