

# 邦禾检测



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4065

## 检测报告

TEST REPORT

送检企业： 东莞市安泰彩钢板有限公司

样品名称： 八折边烤漆盲板

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

# 邦禾检测 检测报告



报告编号: HBC260305S288

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 东莞市安泰彩钢板有限公司

委托单位地址 : 东莞市塘厦镇128工业区一街2号

样品名称 : 八折边烤漆盲板

商标名称 : /

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2026年02月26日

检测依据 : GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年03月05日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC260305S288

第 2 页 共 3 页

### 测试结果:

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
燃烧性能	不燃性	/	炉内温升 $\Delta T \leq 30^{\circ}\text{C}$	4 $^{\circ}\text{C}$	合格
		/	质量损失率 $\Delta m \leq 50\%$	4%	合格
	燃烧热值	/	持续燃烧时间 $t_f=0$	0s	合格
		MJ/kg	总热值 $\text{PCS} \leq 2.0$	0.4	合格

技术  
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260305S288

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司  
Ltd

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房