

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 河南稳力电气设备有限公司

样品名称： 不锈钢焊接弯头

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260826S509

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 河南稳力电气设备有限公司

委托单位地址 : 河南省许昌市魏都区颍昌街道付夏齐社区齐庄路西45号

样品名称 : 不锈钢焊接弯头

商标名称 : 磐溪

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2026年08月20日

检测依据 : GB/T 3091-2015

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年08月26日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



邦禾检测

检测报告



报告编号: HBC260826S509

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
力学性能	屈服强度	MPa	≥ 195	220	合格
	抗拉强度	MPa	≥ 315	375	合格
	断后伸长率	%	≥ 15	35.3	合格
化学成分	C(碳)	%	≤ 0.25	0.006	合格
	Mn(锰)	%	≤ 1.7	0.518	合格
	P(磷)	%	≤ 0.05	0.01	合格
	S(硫)	%	≤ 0.035	0.010	合格
扩口试验		/	试验后, 不使用放大镜的情况下, 应无可见裂纹	符合	合格

技术
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260826S509

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房