邦禾检测

201819013627

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检 测 报 告

TEST REPORT

送检企业：天门市简喆电子商务经营部(个体工商户)

样品名称：双面铝箔保温棉

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

检 测 报 告

201819013627

报告编号：HBC261127S576

委托单位 ：天门市简喆电子商务经营部(个体工商户)

委托单位地址 ：湖北省天门市多祥镇谢湾村8组

样品名称 ：双面铝箔保温棉

商标名称 ：/

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2026年11月23日

检测依据 ：GB/T 17794-2021

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发：陈东阳 签发日期：2026 年 11 月 27 日

广州邦禾检测技术有限公司 检测检验专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

测试结果：

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
外观质量	表皮	/	除去工厂机械切割出的断面外:所有表面均应有自然的表皮,板材可根据用户要求提供一面没有自然表皮的产品	符合	合格
	表面	/	产品表面平整,允许有细微、均匀的皱折，但不应有明显的起泡、裂口等可见缺陷	符合	合格
表观密度		kg/m^3	≤95	44	合格
氧指数		%	≥32	33	合格

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

样品照片



报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房